

FLEXIBLE MOULD

注型用 ウレタンエラストマー



製品	特長	色	用途	硬度 (ショア)	伸長 %
UR 3420	高い引張強度、耐水性、低粘度	茶色	パッキン類、逆テーパーのある型に対応、柔軟なネガモデル	50A	950
UR 3435	低粘度、はく離強度、耐水性、低毒性	赤色	セラミック産業、しっくいや石膏成形用モールド	65A	1000
UR 3435L				65A	1000
UR 3436			コンクリート成形用モールド	63A	1200
UR 3440	高いはく離性、低毒性、耐水性	茶色	パッキン類、逆テーパーのある型に対応、ネガモデル	63A	1000
UR 3442		黒色	部品の成形	65A	850
UR 3445	低粘度、低毒性、非常に高いはく離性、耐水性	緑色	セラミック産業、コンクリート成形用モールド	72A	1000
UR 3450	耐摩耗性良好、高いはく離強度、加水分解されにくい	黒色	柔軟なパーツ、成形具、試作部品	80A	620
UR 3460	耐摩耗性良好、高耐薬品性、加水分解されにくい	黒色	柔軟なパーツ、成形具、コンクリート成形用モールド	85A	810
UR 3468	耐摩耗性良好、非常に高いはく離性	緑色	サンドブラスト用マスク	89A	900
UR 3490	低毒性、非常に高い耐衝撃性、速硬化	茶色	鑄造用治具、アルミニウム、コンクリート、樹脂プレフォームにおけるモデル、中子	67D	120
UR 3456	はく離強度・耐摩耗性良好	茶色	専門的なパーツ	75A	600
UR 3558	はく離強度・耐摩耗性良好・耐衝撃性良好、早い離型	茶色	鑄造用中子取り、保護パーツ	95A	460
UR 3569	MDAフリー、高耐摩耗性、壊れにくい	茶色	鑄造用中子取り	70A	160
UR 5825	低硬度、低粘度、耐水性、着色可能、破泡性	茶色	キャンドルモールド、しっくいや石膏成形用モールド	30A	830
UR 5835				38A	1050
UR 5845	建設現場で使いやすい、低粘度、離型が早い	灰色	製造工程の少ないコンクリート成形用モールド	45A	850
UR 5850	多機能、破泡性、着色が簡単	茶色	柔軟なパーツやモデル	50A	1100
UR 5872	離型が速い	緑色	コンクリートなど大型製造用成形モールド	72A	600
UR 5895	耐化学溶媒、耐はく離性に非常に優れる、取扱いが簡単	黄色	建築産業における成形用モールド、マグネチックブロック、スラブの切り落とし	95A (55D)	400
UR 5898	半硬質、速硬化エラストマー、着色可能	茶色	低圧機による半硬質の製品	65D	140